

後七日御修法修僧交名

後七日御修法修僧交名料紙テ一々

年号	西曆	料紙	縦寸法	横寸法	厚平均	實目数	實面	糸目巾	糸目	米糊量	非織維	板面	織束	函名	番号	備考
1	天仁 3年	檀紙	318	505	17	14	表 1		不可視	1	少	表	少	ふ函	2-1	良質
2	天永 2年	檀紙	318	586	20	14	表 3		不可視	1	中	表	中	ふ函	2-2	
3	天永 4年	檀紙	311	563	20	13	表 2	3.2	微か	1	少	表	中	ふ函	2-3	
4	永久 2年	檀紙	332	565	23	14	表 3	2.9	微か	1	中	表	中	ふ函	2-4	
5	永久 3年	檀紙	330	569	22	13	表 2		不可視	1	少	表	多	ふ函	2-5	
6	永久 4年	檀紙	317	528	24	13	表 1		不可視	2	中	表	多	ふ函	2-6	
7	元永 2年	檀紙	322	556	21	13	表 1		不可視	2	中	表	中	ふ函	2-7	
8	元永 3年	檀紙	320	556	24	13	表 3		不可視	2	中	表	中	ふ函	2-8	
9	保安 2年	杉原紙	310	533	13	12	表 3	3	微か	3	中	表	中	ふ函	2-9	
10	保安 3年	檀紙	314	550	21	14	表 1		不可視	2	少	表	多	ふ函	2-10	
11	保安 4年	檀紙	315	560	22	12	表 1		不可視	2	少	表	多	ふ函	2-11	
12	保安 5年	檀紙	305	581	24	13	表 2		不可視	2	少	表	多	ふ函	2-12	
13	天治 2年	檀紙	318	577	20	13	表 2		不可視	1.5	少	表	多	ふ函	2-13	
14	天治 3年	檀紙	317	549	20	13	表 1	2.7	微か	1.5	少	表	中	ふ函	2-14	
15	大治 2年	檀紙	317	582	19	11	表 3		不可視	2	少	表	中	ふ函	2-15	
16	大治 3年	檀紙	310	563	23	13	表 2		不可視	2	少	表	中	ふ函	2-16	
17	大治 4年	檀紙	321	580	24	13	表 2		不可視	1	少	表	多	ふ函	2-17	
18	大治 5年	檀紙	316	560	21	13	表 1		不可視	1.5	少	表	多	ふ函	2-18	
19	大治 6年	檀紙	315	581	22	14	表 2		不可視	2	中	表	中	ふ函	2-19	
20	天承 2年	檀紙	312	552	17	14	表 1		不可視	2	中	表	中	ふ函	2-20	
21	長承 2年	檀紙	313	563	24	14	表 1		不可視	2	中	表	多	ふ函	2-21	
22	長承 3年	檀紙	322	565	26	14	表 2		不可視	1	中	表	中	ふ函	2-22	
23	長承 4年	檀紙	321	572	19	12	表 3		不可視	2	中	表	中	ふ函	2-23	
24	保延 2年	杉原紙	316	535	16	13	表 2	3.2	微か	2	中	表	多	ふ函	2-24	
25	保延 3年	檀紙	325	593	23	13	表 2		不可視	2	中	表	多	ふ函	2-25	
26	保延 4年	杉原紙	319	587	17	13	表 3		不可視	2	中	表	中	ふ函	2-26	
27	保延 5年	檀紙	326	588	20	13	表 0	3.2	微か	1	少	表	少	ふ函	2-27	
28	保延 6年	檀紙	324	590	17	14	表 1		不可視	2	少	表	中	ふ函	2-28	
29	保延 7年	檀紙	322	558	20	14	表 1		不可視	2	中	表	多	ふ函	2-29	
30	永治 2年	檀紙	325	574	21	13	表 3	2.5	微か	2	中	表	多	ふ函	2-30	
31	康治 2年	杉原紙	302	500	17	13	表 1		不可視	3	多	表	多	ふ函	2-31	
32	康治 3年	檀紙	322	559	21	14	表 1	2.5	微か	3	中	表	多	ふ函	2-32	
33	天養 2年	檀紙	325	541	22	13	表 1		不可視	3	中	表	多	ふ函	2-33	
34	久安 2年	檀紙	325	573	27	13	表 1		不可視	2	中	表	中	ふ函	2-34	

後七日御修法修僧交名料紙下一夕

年号	西曆	料紙	縦寸 法	横寸 法	厚平 均	質目 数	質面	糸目 巾	糸目	米糊 量	非織 維	板面	織維 束	函名	番号	備考
35	久安 3年	檀紙	325	576	25	14	表 1		不可視	1	中	表	中	ふ函	2-35	
36	久安 4年	檀紙	317	549	19	13	表 3		不可視	2	少	表	中	ふ函	2-36	
37	久安 5年	檀紙	324	547	19	14	表 2		不可視	2	中	表	中	ふ函	2-37	
38	久安 6年	檀紙	327	577	33	13	表 1		不可視	1	中	表	中	ふ函	2-38	
39	久安 7年	檀紙	319	563	23	14	表 1		不可視	1	中	表	中	ふ函	2-39	
40	仁平 2年	檀紙	325	581	31	13	表 2		不可視	2	中	表	多	ふ函	2-40	
41	仁平 3年	檀紙	329	589	24	13	表 2		不可視	3	中	表	中	ふ函	2-41	
42	仁平 4年	檀紙	325	548	20	13	表 1		不可視	2	中	表	中	ふ函	2-42	
43	久寿 2年	杉原紙	330	580	14	13	表 3		不可視	2	中	表	多	ふ函	2-43	
44	久寿 3年	杉原紙	325	564	22	13	表 2		不可視	2	中	表	中	ふ函	2-44	
45	保元 2年	檀紙	325	543	21	13	表 2		不可視	2	中	表	中	ふ函	2-45	
46	保元 3年	檀紙	324	570	18	13	表 1		不可視	2	中	表	少	ふ函	2-46	
47	保元 4年	檀紙	333	561	20	13	表 2		不可視	2	中	表	少	ふ函	2-47	
48	永暦元年	檀紙	316	244	20	13	表 3		不可視	1	中	表	少	ふ函	2-48	
49	永暦 2年	檀紙	340	490	23.4	13	表 2		不可視	2	中	表	多	ろ函	1-1	
50	応保 2年	檀紙	340	562	22.8	13	表 1		不可視	1.5	中	表	中	ろ函	1-2	
51	応保 3年	檀紙	336	567	34.2	12	表 2		不可視	1	中	表	中	ろ函	1-3	堅め
52	長寛 2年	檀紙	325	551	20.4	12	表 1		不可視	1.5	中	表	中	ろ函	1-4	漉返風
53	長寛 3年	杉原	330	581	14	12	表 3	3.5	微か	3	少	表	少	ろ函	1-5	
54	永万 2年	檀紙	319	570	21.8	13	表 3		不可視	3	少	表	中	ろ函	1-6	
55	仁安 2年	檀紙	330	569	19.2	12	表 3	2.3	微か	2	少	表	中	ろ函	1-7	
56	仁安 3年	檀紙	333	546	19.6	14	表 2		不可視	0.5	少	表	少	ろ函	1-8	
57	仁安 4年	檀紙	321	572	23.6	14	表 0		不可視	0.5	少	表	少	ろ函	1-9	綺麗
58	嘉応 2年	檀紙	319	559	24.4	13	表 1		不可視	1	少	表	中	ろ函	1-10	
59	嘉応 3年	杉原	312	555	15.4	12	表 1		不可視	0.5	中	表	中	ろ函	1-11	
60	承安 2年	杉原	312	555	13.6	14	表 1		不可視	0.5	中	表	多	ろ函	1-12	漉返風
61	承安 3年	檀紙	314	552	16.8	14	表 1	2.6	微か	1	中	表	中	ろ函	1-13	
62	承安 4年	杉原	316	538	13.8	14	表 1	2.6	微か	1.5	中	表	中	ろ函	1-14	漉返風
63	承安 5年	檀紙	335	564	18	13	表 2	3.5	微か	2	少	表	少	ろ函	1-15	漉返風
64	安元 2年	檀紙	325	585	28.2	13	表 1		不可視	3	中	表	多	ろ函	1-16	綺麗
65	安元 3年	檀紙	332	574	20.6	13	表 1		不可視	2	中	表	多	ろ函	1-17	
66	治承 2年	檀紙	332	569	17.8	15	表 1		不可視	0	中	表	多	ろ函	1-18	漉返風・柔らかか・叩解度高
67	治承 3年	檀紙	326	532	23.2	15	表 1		不可視	2	中	表	中	ろ函	1-19	
68	治承 4年	檀紙	330	570	22.4	15	表 1		不可視	2	中	表	中	ろ函	1-20	

後七日御修法修僧交名料紙デ一々

年号	西曆	料紙	縦寸法	横寸法	厚平均	簀目数	簀面	糸目巾	糸目	米糊量	非纖維	板面	纖維束	函巻名	番号	備考
69	治承5年	1181099999	檀紙	323	535	20.8	13表1		不可視	2	中	表	中	ろ函	1-21	
70	養和2年	1182099999	檀紙	335	558	18	12表1		不可視	2.5	少	表	少	ろ函	1-22	
71	寿永2年	1183099999	檀紙	343	586	20.6	14表1		不可視	2.5	少	表	少	ろ函	1-23	
72	寿永3年	1184099999	檀紙	340	588	25	14表1	3.3	微か	2	少	表	少	ろ函	1-24	
73	元暦2年	1185099999	檀紙	320	512	24.2	14表2		不可視	1.5	少	表	中	ろ函	1-25	
74	建久2年	1191099999	檀紙	337	535	20.6	13表2		不可視	2.5	少	表	少	ろ函	1-26	
75	建久3年	1192099999	檀紙	340	580	24.6	13表2	2.8	微か	2	中	表	少	ろ函	1-27	
76	建久4年	1193099999	檀紙	338	566	20.6	13表2		不可視	2.5	中	表	中	ろ函	1-28	
77	建久5年	1194099999	杉原	339	511	19	12表2	3.5	微か	2.5	中	表	多	ろ函	1-29	漉返風
78	建久6年	1195099999	檀紙	340	540	21.8	13表2		不可視	3	中	表	中	ろ函	1-30	
79	建久7年	1196099999	檀紙	332	572	23.8	12表3	3	微か	3	中	表	多	ろ函	1-31	
80	建久8年	1197099999	杉原	339	567	19	13表3		不可視	2.5	少	表	少	ろ函	1-32	
81	建久9年	1198099999	杉原	338	586	19	12表3	3.5	微か	3	中	表	中	ろ函	1-33	
82	建久10年	1199099999	杉原	338	581	22	14表2		不可視	3	少	表	中	ろ函	1-34	
83	正治2年	1200099999	杉原	333	566	19.2	12表3	2.3	微か	2	中	表	多	ろ函	1-35	
84	正治3年	1201099999	檀紙	340	571	23.8	14表3		不可視	3	中	表	少	ろ函	1-36	
85	建仁2年	1202099999	檀紙	335	566	25.4	14表3		不可視	2	中	表	少	ろ函	1-37	
86	建仁3年	1203099999	檀紙	337	552	22.6	13表2	31	微か	1.5	中	表	中	ろ函	1-38	漉返風
87	建仁4年	1204099999	檀紙	336	585	21.6	14表2		不可視	2	中	表	少	ろ函	1-39	
88	元久2年	1205099999	檀紙	343	580	22	14表1		不可視	3	中	表	中	ろ函	1-40	
89	元久3年	1206099999	檀紙	335	570	23	13表2		不可視	3	中	表	中	ろ函	1-41	
90	建永2年	1207099999	強杉原	347	577	26	13表1		不可視	1	中	表	中	ろ函	1-42	細かい板目 板紙
91	承元2年	1208099999	杉原	322	571	17	13表1		不可視	2	中	表	多	ろ函	1-43	
92	承元3年	1209099999	杉原	330	551	14	15表2		不可視	3	中	表	中	ろ函	1-44	
93	承元4年	1210099999	杉原	328	536	21	14表2		不可視	3	中	表	多	ろ函	1-45	
94	弘長2年	1262099999	檀紙	349	537	38	14表1		不可視	1.5	少	表	少	ろ函	2-1	
95	弘長3年	1263099999	檀紙	343	520	39	13表1		不可視	2	中	表	多	ろ函	2-2	
96	弘長4年	1264099999	檀紙	344	544	39	14表1		不可視	1.5	少	表	少	ろ函	2-3	
97	文永2年	1265099999	檀紙	349	544	37	13表1		不可視	2	少	表	中	ろ函	2-4	
98	文永3年	1266099999	檀紙	350	567	41	13表1		不可視	1.5	少	表	中	ろ函	2-5	
99	文永4年	1267099999	檀紙	361	570	40	13表1		不可視	1.5	少	表	多	ろ函	2-6	
100	文永5年	1268099999	檀紙	358	564	42	14表1		不可視	2	少	表	少	ろ函	2-7	
101	文永6年	1269099999	檀紙	355	566	42	13表2		不可視	2	少	表	少	ろ函	2-8	
102	文永7年	1270099999	檀紙	360	573	38	12表2		不可視	2	少	表	中	ろ函	2-9	

後七日御修法修僧交名料紙于一夕

年号	西曆	料紙	縦寸法	横寸法	厚平均	實目数	實面	糸巾	糸目	米糊量	非纖維	板面	纖維束	函卷名	番号	備考
103	文永8年	檀紙	340	522	28	13	表2		不可視		2少	表	中	ろ函	2-10	
104	文永9年	檀紙	356	575	35	12	表1		不可視		2少	表	中	ろ函	2-11	
105	文永10年	檀紙	355	552	38	13	表2		不可視		2中	表	中	ろ函	2-12	
106	文永11年	檀紙	355	554	38	13	表2		不可視		2中	表	多	ろ函	2-13	
107	文永12年	檀紙	358	571	43	12	表2		不可視		1.5少	表	中	ろ函	2-14	
108	建治2年	檀紙	358	571	37	13	表2		不可視		2少	表	中	ろ函	2-15	
109	建治3年	檀紙	352	540	36	14	表2		不可視		2少	表	中	ろ函	2-16	
110	建治4年	檀紙	346	548	35	13	表1		不可視		1.5少	表	中	ろ函	2-17	
111	弘安2年	檀紙	347	528	34	12	表0		不可視		1.5少	表	多	ろ函	2-18	
112	弘安3年	檀紙	351	562	27	13	表2		不可視		1.5少	表	中	ろ函	2-19	
113	弘安4年	檀紙	355	573	39	13	表2		不可視		2中	表	多	ろ函	2-20	
114	弘安5年	檀紙	350	536	29	12	表3		不可視		2少	表	中	ろ函	2-21	
115	弘安6年	檀紙	352	571	32	12	表2		不可視		2中	表	中	ろ函	2-22	
116	弘安7年	檀紙	352	570	36	13	表2		不可視		2少	表	少	ろ函	2-23	
117	弘安8年	檀紙	346	546	32	14	表2		不可視		2少	表	少	ろ函	2-24	
118	弘安9年	檀紙	350	560	39	12	表1		不可視		1.5中	表	多	ろ函	2-25	
119	弘安10年	檀紙	347	493	27	12	表2	3.3	微か		2少	表	中	ろ函	2-26	
120	弘安11年	檀紙	345	542	29	13	表2		不可視		2少	表	少	ろ函	2-27	
121	正徳2年	檀紙	345	547	27	12	表2		不可視		2中	表	多	ろ函	2-28	
122	正徳3年	檀紙	343	512	22	14	表1		不可視		2少	表	中	ろ函	2-29	
123	正徳4年	檀紙	341	542	36	14	表2		不可視		2.5少	表	中	ろ函	2-30	
124	正徳5年	檀紙	352	570	23	13	表2	2.5	微か		2少	表	中	ろ函	2-31	
125	正徳6年	檀紙	341	540	32	13	表2		不可視		2少	表	少	ろ函	2-32	
126	永仁2年	檀紙	337	535	29	14	表2	2.5	微か		2少	表	中	ろ函	2-33	
127	永仁3年	檀紙	353	563	27	12	表1		不可視		2少	表	中	ろ函	2-34	
128	永仁4年	檀紙	354	571	31	13	表3		不可視		2中	表	中	ろ函	2-35	
129	永仁5年	檀紙	348	565	36	13	表2	3.2	微か		2少	表	中	ろ函	2-36	
130	永仁6年	檀紙	349	515	31	14	表1	2.8	微か		2少	表	少	ろ函	2-37	
131	永仁7年	檀紙	357	575	24	13	表2		不可視		2少	表	多	ろ函	2-38	
132	正安2年	檀紙	343	541	26	13	表2		不可視		1.5少	表	中	ろ函	2-39	
133	正安3年	檀紙	342	539	30	13	表2		不可視		1.5少	表	中	ろ函	2-40	
134	正安4年	檀紙	344	555	27	13	表2		不可視		2中	表	中	ろ函	2-41	
135	乾元2年	檀紙	354	565	35	14	表2		不可視		2中	表	多	ろ函	2-42	
136	嘉元2年	檀紙	345	541	26	13	表2		不可視		2中	表	多	ろ函	2-43	

後七日御修法修僧交名料紙子一々

年号	西曆	料紙	縦寸 法	横寸 法	厚平 均	簀目 数	質面	糸目 巾	糸目	米糊 量	非織 維	板面	纖維 束	函巻 名	番号	備考
137	嘉元3年	1305099999	強杉原	360	576	36	12	表3	不可視	1.5	多	表	中	ろ函	2-44	強紙
138	嘉元4年	1306099999	檀紙	335	544	24	14	表2	不可視	2.5	中	表	多	ろ函	2-45	
139	徳治2年	1307099999	檀紙	338	541	24	14	表2	不可視	2	中	表	中	ろ函	2-46	
140	徳治3年	1308099999	檀紙	341	531	29	13	表2	不可視	2	中	表	中	ろ函	2-47	
141	延慶2年	1309099999	檀紙	342	545	28	13	表2	3 微か	2	中	表	多	ろ函	2-48	
142	延慶3年	1310099999	檀紙	341	534	27	13	表2	不可視	2	中	表	中	ろ函	2-49	
143	延慶4年	1311099999	檀紙	339	510	30	15	表3	不可視	1.5	中	表	中	ろ函	2-50	軸巻紙この料紙と同質
144	応長2年	1312099999	檀紙	337	528	35	14	表2	2.5 微か	1.5	少	表	多	ろ函	3-1	漉返風
145	正和2年	1313099999	檀紙	340	534	22	14	表3	不可視	2	少	表	中	ろ函	3-2	
146	正和3年	1314099999	檀紙	335	529	26	13	表3	2.7 微か	1.5	少	表	中	ろ函	3-3	
147	正和4年	1315099999	檀紙	340	541	25	13	表3	2.3 微か	1.5	少	表	中	ろ函	3-4	
148	正和5年	1316099999	檀紙	343	539	30	14	表2	不可視	2	少	表	中	ろ函	3-5	
149	正和6年	1317099999	檀紙	357	568	47	12	表3	不可視	1	中	表	中	ろ函	3-6	強杉原に近い
150	文保2年	1318099999	檀紙	338	533	36	14	表2	不可視	1.5	少	表	中	ろ函	3-7	
151	文保3年	1319099999	檀紙	337	530	29	14	表2	不可視	1	少	表	中	ろ函	3-8	
152	元応2年	1320099999	檀紙	338	534	29	13	表2	2.3 微か	1	少	表	微	ろ函	3-9	檀紙らしい檀紙
153	元応3年	1321099999	強杉原	358	570	44	12	表4	不可視	1.5	少	表	少	ろ函	3-10	檀紙に近い
154	元亨2年	1322099999	檀紙	338	545	29	14	表2	不可視	2	少	表	中	ろ函	3-11	
155	元亨3年	1323099999	檀紙	338	530	26	15	表2	不可視	2	少	表	中	ろ函	3-12	
156	元亨4年	1324099999	檀紙	353	595	33	13	表2	不可視	2	少	表	中	ろ函	3-13	
157	正中2年	1325099999	檀紙	360	575	35	14	表2	3 微か	1.5	少	表	中	ろ函	3-14	
158	正中3年	1326099999	杉原	332	507	24	14	表2	2.5 微か	1.5	中	表	中	ろ函	3-15	檀紙に近い
159	嘉暦2年	1327099999	強杉原	352	555	32	13	表4	不可視	2	中	表	中	ろ函	3-16	檀紙に近い
160	嘉暦3年	1328099999	檀紙	356	566	37	12	表3	不可視	3	中	表	中	ろ函	3-17	
161	嘉暦4年	1329099999	杉原	332	514	33	13	表1	2.1 微か	3	少	表	中	ろ函	3-18	檀紙に近い
162	元徳2年	1330099999	檀紙	352	549	39	16	表2	2.1 微か	1	少	表	中	ろ函	3-19	
163	元徳3年	1331099999	檀紙	352	594	26	13	表2	不可視	2	少	表	少	ろ函	3-20	檀紙らしい檀紙
164	元弘2年	1332099999	檀紙	355	561	31	13	表2	不可視	2	少	表	中	ろ函	3-21	強杉原に近い
165	正慶2年	1333099999	檀紙	355	580	28	12	表3	不可視	2	少	表	少	ろ函	3-22	強杉原に近い
166	元弘4年	1334099999	檀紙	339	560	27.4	11	表3	不可視	2	中	表	中	ろ函	3-23	強杉原に近い
167	建武2年	1335099999	檀紙	355	539	34.2	11	表2	3.3 微か	2	中	表	多	ろ函	3-24	強杉原に近い
168	建武3年	1336099999	強杉原	366	576	40.8	11	表3	3.3 微か	1.5	中	表	多	ろ函	3-25	強杉原らしい強杉原
169	建武4年	1337099999	杉原	334	508	25.4	15	表2	2.3 微か	2	少	表	中	ろ函	3-26	
170	建武5年	1338099999	杉原	333	516	26.8	15	表2	2.3 微か	2	少	表	少	ろ函	3-27	

後七日御修法僧交名料紙デ一々

年号	西曆	料紙	縦寸法	横寸法	厚平均	質目数	質面	糸巾	糸目	米糊量	非纖維	板面	纖維束	函巻名	番号	備考
171	曆応2年	1339099999	335	530	24.2	15	表2	1.9	微か	1	少	表	中	ろ函	3-28	
172	曆応3年	1340099999	335	530	24.4	16	表2	2.4	微か	1.5	少	表	少	ろ函	3-29	
173	曆応4年	1341099999	352	558	39.4	11	表3		不可視	1	少	表	多	ろ函	3-30	強杉原に近い
174	曆応5年	1342099999	349	549	22.2	11	表3		不可視	2	少	表	少	ろ函	3-31	杉原紙に近い
175	康永2年	1343099999	341	546	24.6	11	表3		不可視	2.5	少	表	中	ろ函	3-32	
176	康永3年	1344099999	353	551	30.8	11	表4		不可視	2	少	表	中	ろ函	3-33	
177	康永4年	1345099999	354	593	38.2	12	表3		不可視	2	少	表	少	ろ函	3-34	
178	貞和2年	1346099999	370	583	45.2	12	表3		不可視	2	少	表	中	ろ函	3-35	強杉原らしい強杉原
179	貞和3年	1347099999	347	606	18.8	10	表3		不可視	2	少	表	中	ろ函	3-36	
180	貞和4年	1348099999	348	600	30.4	11	表3		不可視	2	少	表	中	ろ函	3-37	
181	貞和5年	1349099999	349	612	26.8	13	表2		不可視	2	少	表	中	ろ函	3-38	
182	貞和6年	1350099999	353	561	38	10	表4		不可視	1.5	少	表	中	ろ函	3-39	檀紙に近い 漣返風
183	正平6年	1351099999	348	543	40.4	11	表4		不可視	1	少	表	中	ろ函	3-40	檀紙に近い 漣返風
184	正平7年	1352099999	365	573	30.6	10	表4		不可視	1	中	表	多	ろ函	3-41	漣返風
185	文和2年	1353099999	352	558	41.2	12	表2		不可視	1.5	中	表	多	ろ函	3-42	
186	文和3年	1354099999	352	584	51.6	11	表3		不可視	1	少	表	中	ろ函	3-43	
187	文和4年	1355099999	348	564	28.2	10	表4		不可視	0	少	表	中	ろ函	3-44	
188	延文元年	1356199999	335	544	25	10	表3		不可視	1.5	中	表	中	ろ函	3-45	
189	延文2年	1357099999	350	566	30	10	表3		不可視	1	少	表	少	ろ函	3-46	檀紙に近い
190	延文3年	1358099999	345	559	27.2	10	表3		不可視	0	少	表	中	ろ函	3-47	檀紙に近い
191	延文4年	1359099999	347	559	32.2	10	表3		不可視	1	中	表	中	ろ函	3-48	杉原紙に近い
192	延文5年	1360099999	373	614	34		表0		不可視	0	少	表	無	ろ函	3-49	
193	延文6年	1361099999	331	494	28	11	表3		不可視	2	中	表	中	ろ函	3-50	杉原紙に近い
194	貞治元年	1362199999	345	550	34.2	10	表3		不可視	1	中	表	中	ろ函	3-51	檀紙に近い
195	貞治2年	1363099999	347	538	30.6	9	表5		不可視	1	中	表	多	ろ函	4-1	杉原紙に近い
196	貞治3年	1364099999	348	536	25.8	11	表4		不可視	0.5	中	表	中	ろ函	4-2	杉原紙に近い
197	貞治4年	1365099999	353	557	30	10	表5	3.5	微か	2	中	表	多	ろ函	4-3	強杉原らしい強杉原
198	貞治5年	1366099999	354	567	61	10	表5		不可視	0	中	表	中	ろ函	4-4	檀紙に近い
199	貞治6年	1367099999	355	590	44.8	12	裏1		不可視	1.5	中	表	多	ろ函	4-5	強杉原に近い
200	貞治7年	1368099999	353	592	36.4	13	表3	2.5	微か	2	中	表	多	ろ函	4-6	強杉原に近い
201	応安2年	1369099999	350	567	27.2	12	表4	2.8	微か	2	中	表	中	ろ函	4-7	檀紙に近い
202	応安3年	1370099999	338	522	27.8	14	表3	3.1	微か	2	中	表	中	ろ函	4-8	強杉原に近い
203	応安4年	1371099999	347	524	21.4	14	表3	2.8	微か	2	中	表	多	ろ函	4-9	檀紙に近い
204	応安5年	1372099999	355	566	37.2	10	表5		不可視	2	多	表	多	ろ函	4-10	強杉原らしい強杉原

後七日御修法修僧交名料紙一々

年号	西曆	料紙	縦寸 法	横寸 法	厚平 均	實目 数	實面	糸目 巾	糸目 糸目	米糊 量	非織 維	板 面	織 束	函 名	巻 号	備考
205	応安6年	1373099999	335	506	24.6	14	表3	2.6	透し	2	中	表	中	ふ函	4-11	檀紙に近い
206	応安7年	1374099999	342	553	35.2	12	表4	3.5	微か	1	中	表	中	ふ函	4-12	檀紙に近い
207	応安8年	1375099999	337	510	28	11	表4	3	微か	1.5	中	表	中	ふ函	4-13	檀紙に近い
208	永和2年	1376099999	348	560	41.4	10	表5	3.7	微か	0	中	表	中	ふ函	4-14	強杉原らしい強杉原
209	永和3年	1377099999	350	567	51	10	表4	3	微か	0.5	中	表	中	ふ函	4-15	強杉原らしい強杉原
210	永和4年	1378099999	349	564	46.4	9	表5		不可視	0.5	中	表	中	ふ函	4-16	強杉原らしい強杉原
211	永和5年	1379099999	354	567	46.6	10	表5		不可視	0	少	表	少	ふ函	4-17	強杉原らしい強杉原
212	康暦2年	1380099999	370	600	29	10	表4	3	微か	1	中	表	少	ふ函	4-18	強杉原らしい強杉原
213	康暦3年	1381099999	349	564	42	11	表5	3	微か	0	少	表	少	ふ函	4-19	強杉原らしい強杉原
214	永徳2年	1382099999	370	582	25.8	10	表4	2.8	微か	1	中	表	中	ふ函	4-20	
215	永徳3年	1383099999	371	585	28.2	10	表5	3.1	透し	0	中	表	少	ふ函	4-21	強杉原らしい強杉原
216	永徳4年	1384099999	368	588	22.6	9	表5	3	微か	0.5	中	表	少	ふ函	4-22	強杉原らしい強杉原
217	至徳2年	1385099999	374	586	23.4	11	表4	3.1	微か	0	中	表	少	ふ函	4-23	強杉原らしい強杉原
218	至徳3年	1386099999	352	556	44.4	12	表4		不可視	0.5	中	表	中	ふ函	4-24	強杉原らしい強杉原
219	至徳4年	1387099999	370	590	25.8	12	表5	3.4	微か	0.5	中	表	少	ふ函	4-25	強杉原らしい強杉原
220	嘉慶2年	1388099999	364	591	28.4	12	表4	3.1	微か	0.5	中	表	少	ふ函	4-26	強杉原らしい強杉原
221	嘉慶3年	1389099999	348	565	30.6	10	表5		不可視	0	中	表	少	ふ函	4-27	強杉原らしい強杉原
222	康応2年	1390099999	347	556	32.8	11	表4		不可視	0	中	表	少	ふ函	4-28	強杉原らしい強杉原
223	明徳2年	1391099999	345	561	38.4	12	表5		不可視	0	中	表	少	ふ函	4-29	強杉原らしい強杉原
224	明徳3年	1392099999	350	594	46.4	9	表5		不可視	3	多	表	少	ふ函	4-30	強杉原らしい強杉原
225	明徳4年	1393099999	350	566	41.2	12	表5		不可視	0	中	表	少	ふ函	4-31	強杉原らしい強杉原
226	明徳5年	1394099999	369	580	23.8	11	表5	2.9	微か	1.5	中	表	中	ふ函	4-32	強杉原らしい強杉原
227	応永2年	1395099999	345	549	44.2	11	表3		不可視	0	中	表	多	ふ函	5-1	10センチ織束
228	応永3年	1396099999	345	549	38.8	11	表5	3	微か	0	中	表	多	ふ函	5-2	強紙
229	応永4年	1397099999	346	557	29	10	表4	3.5	微か	0	中	表	中	ふ函	5-3	強紙
230	応永5年	1398099999	346	557	34	8	表5	3.5	微か	0	中	表	多	ふ函	5-4	強紙
231	応永6年	1399099999	346	566	42	10	表4	4	微か	0	中	表	多	ふ函	5-5	強紙
232	応永7年	1400099999	350	566	37	10	表3		不可視	0	中	表	多	ふ函	5-6	強紙
233	応永8年	1401099999	349	560	47.2	11	表5		不可視	0	中	表	多	ふ函	5-7	強紙 茶色
234	応永9年	1402099999	343	553	33.8	11	表3	3.5	微か	0.5	中	表	多	ふ函	5-8	白っぽい
235	応永10年	1403099999	345	556	38	11	表5	3.5	微か	0	中	表	多	ふ函	5-9	茶色
236	応永11年	1404099999	345	558	32.4	9	表5		不可視	0	中	表	多	ふ函	5-10	茶色
237	応永12年	1405099999	344	554	33.4	10	表3	2.5	微か	0	中	表	多	ふ函	5-11	茶色
238	応永13年	1406099999	348	558	46	11	表4		不可視	0.5	中	表	多	ふ函	5-12	茶色

後七日御修法修僧交名料紙テ一タ

年号	西曆	料紙	縦寸法	横寸法	厚平均	質目数	質目	質面	糸目巾	糸目	米糊量	非纖維	板面	纖維束	函巻名	番号	備考
239	応永14年	1407099999	強杉原	342	556	28.4	11	表4		不可視	0	中	表	中	ふ函	5-13	白っぽい
240	応永15年	1408099999	強杉原	344	563	24	11	表5	3.5	微か	0	中	表	中	ふ函	5-14	茶色
241	応永16年	1409099999	強杉原	342	557	23	10	表4		不可視	1	中	表	多	ふ函	5-15	杉原紙に近い 少し柔らか
242	応永17年	1410099999	強杉原	341	556	35.4	11	表4	2.6	微か	0	多	表	中	ふ函	5-16	強紙
243	応永18年	1411099999	強杉原	342	558	21.8	10	表4	4	微か	0.5	中	表	中	ふ函	5-17	杉原紙に近い 少し柔らか
244	応永19年	1412099999	強杉原	342	555	23	11	表5		不可視	0	中	表	中	ふ函	5-18	強紙
245	応永20年	1413099999	強杉原	342	554	25	10	表4	4.1	微か	0.5	中	表	少	ふ函	5-19	
246	応永21年	1414099999	強杉原	341	554	22.8	10	表4	3.9	微か	2	中	表	中	ふ函	5-20	少し柔らか
247	応永22年	1415099999	強杉原	342	560	20.4	11	表4	3.6	微か	2	中	表	少	ふ函	5-21	柔らか 質目目立つ
248	応永23年	1416099999	強杉原	341	555	27.2	12	表4		不可視	0.5	中	表	中	ふ函	5-22	
249	応永24年	1417099999	強杉原	343	555	30.6	12	表5		不可視	0.5	中	表	中	ふ函	5-23	
250	応永25年	1418099999	強杉原	340	555	29.4	11	表4		不可視	2	中	表	中	ふ函	5-24	
251	応永26年	1419099999	強杉原	342	555	24.8	11	表4		不可視	1	中	表	少	ふ函	5-25	
252	応永27年	1420099999	強杉原	342	558	27.8	11	表4		不可視	0.5	中	表	中	ふ函	5-26	
253	応永28年	1421099999	強杉原	340	555	28	11	表4		不可視	0.5	中	表	少	ふ函	5-27	
254	応永29年	1422099999	杉原	347	592	22.6	11	表4		不可視	0.5	中	表	中	ふ函	5-28	
255	応永30年	1423099999	強杉原	339	541	27.4	11	表4		不可視	0.5	中	表	少	ふ函	5-29	
256	応永31年	1424099999	強杉原	340	532	28.8	11	表5		不可視	1	中	表	少	ふ函	5-30	
257	応永32年	1425099999	強杉原	338	551	31	11	表4		不可視	0	中	表	少	ふ函	5-31	
258	応永33年	1426099999	強杉原	341	544	23	11	表5		不可視	0.5	中	表	少	ふ函	5-32	
259	応永34年	1427099999	強杉原	342	553	22.6	11	表4	3.8	微か	0	中	表	少	ふ函	5-33	
260	応永35年	1428099999	強杉原	340	551	23.2	11	表4		不可視	0.5	中	表	中	ふ函	5-34	腰弱し 漉返風
261	正長2年	1429099999	強杉原	341	556	25.8	11	表4		不可視	2	中	表	多	ふ函	5-35	腰弱し 漉返風
262	永享2年	1430099999	強杉原	342	554	18.4	11	表4	4.2	微か	0.5	中	表	少	ふ函	5-36	漉返風
263	永享3年	1431099999	強杉原	337	557	24.8	11	表4		不可視	0.5	少	表	少	ふ函	5-37	漉返風
264	永享4年	1432099999	強杉原	338	556	19.2	11	表5	3.7	微か	0.5	中	表	中	ふ函	5-38	黄色目の質目
265	永享5年	1433099999	強杉原	340	555	18	11	表4	4	微か	0.5	中	表	少	ふ函	5-39	
266	永享6年	1434099999	強杉原	339	554	19.8	11	表5	3.8	微か	0.5	少	表	中	ふ函	5-40	
267	永享7年	1435099999	強杉原	340	552	19.6	11	表5	4	微か	0	中	表	多	ふ函	5-41	
268	永享8年	1436099999	強杉原	340	544	23.2	10	表5	3.8	微か	0	中	表	中	ふ函	5-42	
269	永享9年	1437099999	強杉原	340	545	23.4	10	表5	3.4	微か	0	中	表	少	ふ函	5-43	
270	永享10年	1438099999	強杉原	342	556	29	11	表4		不可視	0	中	表	少	ふ函	5-44	質目目立つ
271	永享11年	1439099999	強杉原	336	545	22.8	11	表5		不可視	0	中	表	中	ふ函	5-45	質目目立つ
272	永享12年	1440099999	強杉原	336	552	26.8	11	表5		不可視	0.5	中	表	多	ふ函	5-46	質目目立つ

年号	西曆	料紙	縦寸法	横寸法	厚平均	實目数	實面	糸目巾	糸目	米糊量	非織維	板面	織束	函名	番号	備考
273	永享13年	1441099999	強杉原	340	555	32.4	11	表5	不可視	0	中	表	中	ふ函	5-47	實目目立つ
274	嘉吉2年	1442099999	強杉原	344	555	30.8	11	表5	不可視	0	中	表	多中	ふ函	5-48	實目目立つ
275	嘉吉3年	1443099999	強杉原	340	555	25	11	表5	不可視	0	中	表	多中	ふ函	5-49	實目目立つ
276	嘉吉4年	1444099999	強杉原	338	554	26.6	12	表5	4.3微か	0	中	表	中	ふ函	5-50	實目目立つ
277	文安2年	1445099999	強杉原	342	550	31.4	11	表4	不可視	0	中	表	多	ふ函	5-51	實目不明瞭
278	文安3年	1446099999	強杉原	338	539	26.4	11	表4	3.5微か	0	多	表	多	ふ函	8-1	漉返風
279	文安4年	1447099999	強杉原	345	563	27.6	12	表4	不可視	0	中	表	多	ふ函	8-2	漉返風
280	文安5年	1448099999	強杉原	343	562	22.8	12	表4	不可視	0	中	表	多中	ふ函	8-3	漉返風 堅い紙
281	文安6年	1449099999	強杉原	340	552	24.8	11	表5	3.5微か	0	多	表	中	ふ函	8-4	強杉原らしい強杉原 實目目立つ
282	宝徳2年	1450099999	強杉原	342	542	27.2	11	表5	4微か	0	多	表	多	ふ函	8-5	強杉原らしい強杉原 實目目立つ
283	宝徳3年	1451099999	強杉原	341	542	21.8	11	表5	不可視	0	多	表	中	ふ函	8-6	強杉原らしい強杉原 實目目立つ
284	宝徳4年	1452099999	強杉原	340	556	22.4	11	表4	不可視	0	中	表	多	ふ函	8-7	漉返風 實目目立つ
285	享徳2年	1453099999	強杉原	336	554	24.6	11	表5	3.6微か	0	多	表	中	ふ函	8-8	實目目立つ
286	享徳3年	1454099999	強杉原	332	552	20	12	表4	2.8微か	0	中	表	少	ふ函	8-9	實目目立つ
287	康正元年	1455199999	強杉原	338	552	22.4	11	表4	3.7微か	0	中	表	少	ふ函	8-10	實目目立つ
288	長祿4年	1460099999	強杉原	344	550	28.2	12	表4	不可視	0	中	表	中	ふ函	8-11	實目目立つ
289	元和9年	1623099999	大高檀紙	344	627	28	13	表4	3.6透し	0	少	表	少	ふ函	8-12	白色 吊干 付け皺
290	元和10年	1624099999	大高檀紙	347	657	27.2	12	表5	3.5顯著	0	少	表	少	ふ函	8-13	白色 板干 付け皺
291	寛永2年	1625099999	大高檀紙	347	670	29.8	13	表4	3.6微か	0	少	表	少	ふ函	8-14	白色 吊干 付け皺
292	寛永3年	1626099999	大高檀紙	346	535	24.6	12	表4	3.5透し	0	少	表	少	ふ函	8-15	白色 吊干 付け皺
293	寛永4年	1627099999	大高檀紙	344	597	18.2	12	表4	3.5透し	0.5	少	表	少	ふ函	8-16	白色 吊干 付け皺
294	寛永5年	1628099999	大高檀紙	345	599	32.2	13	表5	3.6微か	0	少	表	少	ふ函	8-17	黄色 吊干 付け皺 強杉原に近い
295	寛永6年	1629099999	大高檀紙	345	658	31.2	13	表4	3.7微か	0	少	表	少	ふ函	8-18	白色 付け皺 引合に近い 打紙
296	寛永7年	1630099999	大高檀紙	343	593	26.4	13	表4	3.4微か	0	少	裏	少	ふ函	8-19	白色 吊干 付け皺
297	寛永9年	1632099999	大高檀紙	342	607	31.2	12	表4	不可視	0	少	表	少	ろ函	8-1	吊干 付け皺
298	寛永10年	1633099999	大高檀紙	342	609	28.6	12	表4	3.7微か	0	少	表	少	ろ函	8-2	吊干 付け皺
299	寛永11年	1634099999	大高檀紙	342	650	28.8	12	表4	4微か	0	少	表	少	ろ函	8-3	吊干 付け皺
300	寛永12年	1635099999	大高檀紙	341	647	28.8	12	表4	不可視	0	少	表	少	ろ函	8-4	吊干 付け皺
301	寛永13年	1636099999	細皺大高	340	512	33.2	22	表5	2.8僅か	2	少	表	無	ろ函	8-5	付け細皺
302	寛永14年	1637099999	細皺大高	340	514	38.4	23	表5	2.8僅か	2	少	表	無	ろ函	8-6	付け細皺
303	寛永15年	1638099999	細皺大高	340	514	40.6	22	表5	3僅か	2	少	表	無	ろ函	8-7	付け細皺
304	寛永16年	1639099999	細皺大高	340	514	34.8	23	表5	2.8僅か	3	少	表	無	ろ函	8-8	付け細皺
305	寛永17年	1640099999	細皺大高	340	513	33.6	23	表5	2.8僅か	3	少	表	無	ろ函	8-9	付け細皺
306	寛永18年	1641099999	細皺大高	340	512	34.6	22	表5	3僅か	2	少	表	無	ろ函	8-10	付け細皺

後七日御修法修僧交名料紙一丁

年号	西曆	料紙	縦寸 法	横寸 法	厚平 均	實目 数	實面	糸目 巾	糸目	米糊 量	非織 維	板 面	織維 束	函卷 名	番号	備考
307	寛永19年	細罫大高	341	514	37.8	24	表5	2.8	僅か	2	極少	表	無	ろ函	8-11	付け細罫
308	寛永20年	細罫大高	340	514	36.2	22	表5	2.8	僅か	2	極少	表	無	ろ函	8-12	付け細罫
309	寛永21年	細罫大高	340	513	32.4	23	表5	2.8	僅か	2	極少	表	無	ろ函	8-13	付け細罫
310	正保2年	細罫大高	341	514	38.4	23	表5	2.8	僅か	2	極少	表	無	ろ函	8-14	付け細罫
311	正保3年	細罫大高	340	514	36	23	表5	2.8	僅か	2	極少	表	無	ろ函	8-15	付け細罫
312	正保4年	細罫大高	341	510	40.4	23	表5	2.8	僅か	2	極少	表	無	ろ函	8-16	付け細罫
313	正保5年	細罫大高	340	509	33.8	23	表5	2.8	僅か	2	極少	表	無	ろ函	8-17	付け細罫
314	慶安2年	細罫大高	340	511	40	23	表5	3	僅か	2	極少	表	無	ろ函	8-18	付け細罫
315	慶安3年	細罫大高	340	510	38.2	24	表5	3	僅か	2	極少	表	無	ろ函	8-19	付け細罫
316	慶安4年	細罫大高	340	510	35	24	表5	2.8	僅か	2	極少	表	無	ろ函	8-20	付け細罫
317	慶安5年	大高檀紙	419	640	28.6	12	表4	3.7	微か	0	中	裏	少	ろ函	9-1	吊干 付け罫
318	承応2年	大高檀紙	417	641	30	13	表4	3.7	透し	0	中	表	少	ろ函	9-2	吊干 付け罫
319	承応3年	大高檀紙	418	646	29.6	13	表4	3.8	僅か	0	極少	裏	少	ろ函	9-3	吊干 付け罫
320	承応4年	大高檀紙	417	624	38	12	表4	3.6	僅か	0	極少	裏	少	ろ函	9-4	吊干 付け罫
321	明暦2年	大高檀紙	417	649	35.2	12	表4	3.6	透し	0	少	裏	少	ろ函	9-5	吊干 付け罫
322	明暦3年	大高檀紙	418	623	31.4	13	表4	3.6	透し	0	極少	裏	少	ろ函	9-6	吊干 付け罫
323	明暦4年	大高檀紙	418	643	32.6	13	表4	3.6	微か	0	少	表	少	ろ函	9-7	吊干 付け罫
324	万治2年	大高檀紙	389	648	29.4	14	表5	3.7	微か	0	中	表	極少	ふ函	9-1	吊干 付け罫
325	万治3年	奉書紙	391	697	24	14	表4	3.1	透し	3	中	表	極少	ふ函	9-2	實目目立つ 打紙
326	万治4年	奉書紙	392	592	22.4	17	表1	3	透し	2	極少	表	無	ふ函	9-3	
327	寛文2年	奉書紙	392	572	31.6	18	表1	2.5	透し	2.5	極少	表	無	ふ函	9-4	
328	寛文4年	奉書紙	418	584	15.2	20	表1	3.4	僅か	2	極少	表	無	ふ函	9-5	
329	寛文5年	奉書紙	420	580	18.8	21	表1	3	微か	2	極少	表	無	ふ函	9-6	
330	寛文6年	奉書紙	444	626	24.4	20	表1	3.1	透し	2	無	表	無	ふ函	9-7	
331	寛文9年	大高檀紙	392	530	29.2	14	表4	3.6	透し	0	少	表	少	ふ函	9-8	吊干 付け罫
332	延宝2年	大高檀紙	388	533	27.8	14	表4	3.6	微か	0	無	表	少	ふ函	10-1	吊干 付け罫
333	延宝3年	大高檀紙	388	536	28.8	14	表4	3.7	微か	0	無	表	少	ふ函	10-2	吊干 付け罫
334	延宝4年	大高檀紙	383	515	22.6	14	表4	3.8	微か	1	極少	表	少	ふ函	10-3	吊干 付け罫
335	延宝5年	大高檀紙	384	511	22	14	表4	3.7	透し	1	極少	表	少	ふ函	10-4	吊干 付け罫
336	延宝6年	大高檀紙	384	513	23	14	表4	3.8	透し	1	極少	表	少	ふ函	10-5	吊干 付け罫
337	延宝7年	大高檀紙	389	513	31.2	13	表4	3.5	透し	0.5	極少	表	無	ろ函	10-1	吊干 付け罫
338	延宝8年	大高檀紙	400	535	26.4	13	表4	4	微か	1	極少	表	無	ろ函	10-2	吊干 付け罫
339	延宝9年	大高檀紙	400	534	32.6	14	表4	4	微か	1	極少	表	無	ろ函	10-3	板干 付け罫
340	天和2年	大高檀紙	389	515	33.8	13	表4	3.9	微か	1	極少	表	無	ろ函	10-4	板干 付け罫

後七日御修法修僧交名料紙一々

年号	西曆	料紙	縦寸 法	横寸 法	厚平 均	實目 数	實面	糸目 巾	糸目	米糊 量	非織 維	板 面	織 束	函 名	番 号	備考
341	天和 3年	大高檀紙	400	521	38.4	11	表4		不可視	0.5	極少	表	無	ろ函	10-5	板干 付け皺
342	天和 4年	大高檀紙	400	522	44.2	11	裏4		不可視	0.5	極少	裏	無	ろ函	10-6	板干 付け皺
343	貞享 2年	大高檀紙	384	510	27.6	15	裏4	3.2	微か	0	極少	表	無	ろ函	10-7	板干 付け皺
344	貞享 3年	大高檀紙	386	529	28.8	16	裏4	3.9	微か	1	極少	表	無	ろ函	10-8	板干 付け皺
345	貞享 4年	大高檀紙	389	530	24.8	16	裏4	3.4	微か	1	極少	表	無	ろ函	10-9	板干 付け皺
346	貞享 5年	大高檀紙	390	532	21	17	裏4	3.5	透し	1	極少	表	無	ろ函	10-10	板干 付け皺
347	元禄 2年	大高檀紙	395	531	20.4	16	裏4	3.4	透し	1	極少	表	無	ろ函	10-11	板干 付け皺
348	元禄 3年	大高檀紙	386	531	30.4	16	裏4	3.8	微か	1	極少	表	無	ろ函	10-12	板干 付け皺
349	元禄 4年	大高檀紙	391	528	25.2	13	裏4	3.3	透し	1	極少	表	無	ろ函	10-13	板干 付け皺
350	元禄 5年	大高檀紙	392	535	26	12	裏4	3.7	透し	0	極少	表	無	ろ函	10-14	板干 付け皺
351	元禄 6年	大高檀紙	393	536	24.2	13	裏4	3.7	頭著	0	極少	表	無	ろ函	10-15	板干 付け皺
352	元禄 7年	大高檀紙	392	518	27.2	14	裏4	3.4	頭著	1	極少	表	無	ろ函	10-16	板干 付け皺
353	元禄 8年	大高檀紙	392	528	24.8	13	裏4	3.3	透し	1.5	極少	表	無	ろ函	10-17	板干 付け皺
354	元禄 9年	大高檀紙	418	558	24	23	裏4	3	透し	0	極少	表	無	ろ函	10-18	板干 付け皺
355	元禄 10年	大高檀紙	400	538	24.4	16	裏4	4	透し	1	少	表	無	ろ函	10-19	板干 付け皺
356	元禄 11年	大高檀紙	393	538	28.4	15	裏4	3.8	透し	1.5	少	表	無	ろ函	10-20	板干 付け皺
357	元禄 12年	大高檀紙	392	530	33.6	14	裏4	3.8	透し	1	少	表	無	ろ函	10-21	板干 付け皺
358	元禄 13年	大高檀紙	395	528	28.6	17	裏4	3.1	透し	1.5	少	表	無	ろ函	10-22	板干 付け皺
359	元禄 14年	大高檀紙	391	530	26.2	16	裏4	3.8	透し	1.5	少	表	無	ろ函	10-23	板干 付け皺
360	元禄 15年	細皺大高	393	562	45.2	20	裏4	3.1	微か	0.5	中	表	無	ろ函	10-24	板干 付け細皺 黄色堅い
361	元禄 16年	細皺大高	390	585	27.6	23	裏4	3	微か	0.5	少	裏	無	ろ函	10-25	板干 付け細皺 白色柔らかい
362	元禄 17年	細皺大高	393	581	25	23	裏4	3	透し	0.5	少	裏	無	ろ函	10-26	板干 付け細皺 白色柔らかい
363	宝永 2年	細皺大高	397	568	27.2	19	裏4	3.1	透し	0.5	少	表	無	ろ函	10-27	板干 付け細皺 白色柔らかい
364	宝永 3年	細皺大高	398	578	32.2	20	裏4	3.2	透し	1	中	表	無	ろ函	10-28	板干 付け細皺 黄色柔らかい
365	宝永 4年	大高檀紙	399	512	41.4	18	裏4		不可視	1	中	表	無	ろ函	10-29	吊干 付け皺
366	宝永 5年	大高檀紙	390	527	26	16	裏4	3.4	透し	2	少	表	無	ろ函	10-30	板干 付け皺
367	宝永 6年	大高檀紙	392	515	44.4	22	裏4		不可視	2	少	表	無	ろ函	10-31	吊干 付け皺
368	宝永 7年	大高檀紙	403	571	36.8	18	裏4	4	微か	1	少	表	無	ろ函	10-32	吊干 付け皺
369	宝永 8年	大高檀紙	405	565	42.6	24	裏4		不可視	0.5	少	表	無	ろ函	10-33	吊干 付け皺